



ESPESSANTES/TIXOTRÓPICOS MINERAIS A BASE DE ATAPULGITA

Espressantes/tixotrópicos e agentes de reologia e suspensão minerais:

ComGel
ComGel ESM
ComGel Seed

Benefícios:

- Tixotropia/reologia
- Evita sinérese
- Evita respingos
- Espessamento
- Cobertura

Recomendação de Uso – Sistema Base Água

ComGel 601 e ComGel ESM	% em Peso
Agente de Suspensão	0.5-0.7
Tinta Decorativa	0.5-1.5
Adesivos / Polidores	1.2-1.7
Textura	3.0-5.0
Massa Corrida	1.5-2.5
Tinta Flexográfica	0.2-0.6

Recomendação de Uso – Sistema Base Água e Solvente

ComGel 601	% em Peso
Agente de Suspensão	0.5-3.0
Controle Escorrimento	2.0-6.0
Espessamento	2.0-8.0
Gelificação	5.0-20.0

Principais Aplicações:

- Tinta Imobiliária
- Massa Corrida
- Tintas Base Água ou Solvente
- Adesivos
- Polidores
- Primers
- Tinta de fundição
- Agricultura
- Adesivos
- Texturas
- Impermeabilizantes
- Emulsões asfálticas e demais usos.