



## SULFATO DE BÁRIO / BARITAS NATURAIS



Sulfato de Bário	Código	Teor de BaSO <sub>4</sub> %	Brancura +/- 2	Brilho a 60°	Índice de Amarelo	Absorção Óleo g/100g
BLANC ROC	ULTRA MICRO	98,5	95	95	0,50	19
BLANC ROC	EXTRA	98,5	94	93	0,50	18
BLANC ROC	MICRO	98,5	95	91	0,50	17
BLANC ROC	PLUS	98,5	95	90	0,50	15
BLANC ROC	SUPER	98,5	94	85	0,50	14
BLANC ROC	NORMAL	98,5	94	75	0,50	13
BARIFLOR	ULTRA MICRO	97,68	91	85	1,00	14
BARIFLOR	EXTRA	97,68	91	80	1,00	13
BARIFLOR	MICRO	97,68	91	75	1,00	12
BARISTAR	9010	97,0	88	85	2,00	14
BARISTAR	9015	97,0	88	80	2,00	13
BARISTAR	9025	97,0	88	75	2,00	12
BARISTAR	8810	96	84		3,00	14
BARIFLOR	8815	96	85		3,00	13
BARIFLOR	8825	96	84		3,00	12
BARIFLOR	8840	96	84		3,00	11
BARIZERO	8914	96	84		3,00	10
BARISTONE	H 0120	96	84		3,00	9

**Fineza, pureza e cor de acordo com sua necessidade**

**Aplicações em geral:** tintas e revestimentos industriais, tinta pó, argamassa baritada, argamassa refratária, tubos de PVC, plásticos.

### **Talcos - Linha Talkron:**

- ✓ Classic CL 10
- ✓ Classic CL 20
- ✓ Classic CL 40
- ✓ Classic CL 75
- ✓ Pure PR 05
- ✓ Pure PR 10
- ✓ Pure PR 20
- ✓ Pure PR 40

Outras linhas Talkron mais específicas sob consulta:


Styl ST

Zero ZR

**Aplicações em geral:** tintas anticorrosivas, tintas industriais, tintas decorativas, tintas cerâmicas, compostos plásticos, indústria

### **Sulfato de Bário e Baritas:**

- ✓ BlancRoc Ultramicro - BRU
- ✓ BlancRoc Extra - BRE
- ✓ BlancRoc Micro - BRM
- ✓ BariStar Ultramicro - BSU
- ✓ BariStar Extra - BSE
- ✓ BariStar Micro - BSM
- ✓ BariStar 9010
- ✓ BariStar 8815
- ✓ BariStar 8810
- ✓ BariZero 8914 Barita Fosqueante (para tinta pó)
- ✓ BariZero 8020 Barita Fosqueante



**Aplicações em geral:** tintas e revestimentos industriais, tinta pó, argamassa baritada, argamassa refratária, tubos de PVC, plásticos.